DIVA Laboratories, Ltd.
鈺緯科技開股份有限公司

檢驗記錄表

類別：☐ 面板類 ■ 機構 ☐ 電子件 ☐ PCBA ☐ 組配件 ☐ 輔包材 ☐ 其他_____

料號： 3MD362ME200　　日期： 2024/4/30

品名規格：TOP COVER (TR50)　　數量： 2

判定： ■ Accpet ☐ Reject

主管： 李 24. 04. 30 金龍　　檢驗者： 陳 24. 04. 30 金順

安規 & 其他

☐ 需要 ■ 不需要	安規：	☐ Pass	☐ Fail	說明：
		☐ Pass	☐ Fail	說明：
		☐ Pass	☐ Fail	說明：
		☐ Pass	☐ Fail	說明：
		☐ Pass	☐ Fail	說明：

電氣及功能檢測：　　抽樣標準/AQL：DIVA sample 抽樣數：2

■ 需要 ☐ 不需要	Peeling test：	■ Pass	☐ Fail	說明：
☐ 需要 ■ 不需要		☐ Pass	☐ Fail	說明：

外觀檢驗(記錄不良現象及數量)　　抽樣標準/AQL：G-1 / 2.5　　抽樣數：2

判定： ■ Pass ☐ Fail

不良現象	不良數	不良現象	不良數	不良現象	不良數
碰刮傷	0	污點和點狀不良	0	脫漆 Strip	0
噴漆異物	0	BOSS短缺破裂	0	卯釘脫落	0
色差	0	加工痕	0	噴漆尺寸不良	0
噴漆不良	0				

量測項目　　抽樣標準/AQL：S-1 / 2.5　　抽樣數：2

判定： ■ Pass ☐ Fail

項目	長	寬						
規格值	340+/-0.5	274+/-0.5						
1	339.69	274.18						
2	340.35	274.28						

N9_白色　　SECC

黃底區塊輸入Data 自動計算 ΔE值			標準色值		L	a	b
					93.04	-1.24	0.79
sample	L	a	b	▵L	▵a	▵b	▵E
1	92.52	-0.92	0.93	-0.52	0.32	0.14	0.63
2	92.48	-0.86	1.07	-0.56	0.38	0.28	0.73
3				-93.04	1.24	-0.79	
4				-93.04	1.24	-0.79	
5				-93.04	1.24	-0.79	
6				-93.04	1.24	-0.79	
7				-93.04	1.24	-0.79	
8				-93.04	1.24	-0.79	
9				-93.04	1.24	-0.79	
10				-93.04	1.24	-0.79	
Max.	92.52	-0.86	1.07				
Min.	92.48	-0.92	0.93				
Avg.	92.50	-0.89	1.00			ΔE_max	0.73