檢驗記錄表

類別：☐ 面板類 ■ 機構 ☐ 電子件 ☐ PCBA ☐ 組配件 ☐ 輔包材 ☐ 其他_____

料號： 3MD362ME190　　日期： 2024/4/30

品名規格：MAIN CHASSIS (TR50)　　數量： 2

判定： ■ Accpet ☐ Reject

主管： 李 24. 04. 30 金龍　　檢驗者： 陳 24. 04. 30 金順

安規 & 其他

☐ 需要 ■ 不需要	安規：	☐ Pass ☐ Fail	說明：
		☐ Pass ☐ Fail	說明：
		☐ Pass ☐ Fail	說明：
		☐ Pass ☐ Fail	說明：
		☐ Pass ☐ Fail	說明：

電氣及功能檢測：　　抽樣標準/AQL：DIVA sample 抽樣數：2

■ 需要 ☐ 不需要	Peeling test：	■ Pass ☐ Fail	說明：
☐ 需要 ■ 不需要		☐ Pass ☐ Fail	說明：

外觀檢驗(記錄不良現象及數量)　　抽樣標準/AQL：G-1 / 2.5　　抽樣數：2

判定： ■ Pass ☐ Fail

不良現象	不良數	不良現象	不良數	不良現象	不良數
碰刮傷	0	污點和點狀不良	0	脫漆 Strip	0
噴漆異物	0	BOSS短缺破裂	0	卯釘脫落	0
色差	0	加工痕	0	印刷不良	0

量測項目　　抽樣標準/AQL：S-1 / 2.5　　抽樣數：2

判定： ■ Pass ☐ Fail

項目	長	寬	高	螺孔				
規格值	337+/-0.3	268+/-1	147+/-0.3	M3/M4				
1	337.08	268.87	147.04	OK				
2	337.2	268.25	147.15	OK				

Pantone Gray 6U_淺灰　　SECC　　首批送樣&交貨

黃底區塊輸入Data 自動計算 ΔE值			標準色值		L	a	b
					66.06	-1.26	-1.98
sample	L	a	b	▵L	▵a	▵b	▵E
1	65.90	-1.26	-1.95	-0.16	0.00	0.03	0.16
2	66.15	-1.25	-1.99	0.09	0.01	-0.01	0.09
3				-66.06	1.26	1.98	
4				-66.06	1.26	1.98	
5				-66.06	1.26	1.98	
6				-66.06	1.26	1.98	
7				-66.06	1.26	1.98	
8				-66.06	1.26	1.98	
9				-66.06	1.26	1.98	
10				-66.06	1.26	1.98	
Max.	66.15	-1.25	-1.95				
Min.	65.90	-1.26	-1.99				
Avg.	66.03	-1.26	-1.97			ΔE_max	0.16

N9_白色　　SECC

黃底區塊輸入Data 自動計算 ΔE值			標準色值		L	a	b
					93.04	-1.24	0.79
sample	L	a	b	▵L	▵a	▵b	▵E
1	92.49	-0.79	1.43	-0.55	0.45	0.64	0.96
2	92.36	-0.97	1.03	-0.68	0.27	0.24	0.77
3				-93.04	1.24	-0.79	
4				-93.04	1.24	-0.79	
5				-93.04	1.24	-0.79	
6				-93.04	1.24	-0.79	
7				-93.04	1.24	-0.79	
8				-93.04	1.24	-0.79	
9				-93.04	1.24	-0.79	
10				-93.04	1.24	-0.79	
Max.	92.49	-0.79	1.43				
Min.	92.36	-0.97	1.03				
Avg.	92.43	-0.88	1.23			ΔE_max	0.96