# 檢驗記錄表

類別：☐ 面板類 ■ 機構 ☐ 電子件 ☐ PCBA ☐ 組配件 ☐ 輔包材 ☐ 其他_____

料號： 3MDLNAME470　　日期： 2024/4/25

品名規格：ARM (A1,BLCAK-5816,L385)　　數量： 1

判定： ■ Accpet ☐ Reject

主管： 李 24. 04. 25 金龍　　檢驗者： 陳 24. 04. 25 金順

## 安規 & 其他

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ☐ 需要 ■ 不需要 | 安規： | ☐ Pass | ☐ Fail | 說明： |
| | | ☐ Pass | ☐ Fail | 說明： |
| | | ☐ Pass | ☐ Fail | 說明： |
| | | ☐ Pass | ☐ Fail | 說明： |
| | | ☐ Pass | ☐ Fail | 說明： |

## 電氣及功能檢測：　　抽樣標準/AQL：DIVA sample　抽樣數：1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ■ 需要 ☐ 不需要 | Peeling test： | ■ Pass | ☐ Fail | 說明： |
| ☐ 需要 ■ 不需要 | | ☐ Pass | ☐ Fail | 說明： |

## 外觀檢驗(記錄不良現象及數量)　　抽樣標準/AQL：G-1 / 2.5　　抽樣數：1

判定： ■ Pass ☐ Fail

| 不良現象 | 不良數 | 不良現象 | 不良數 | 不良現象 | 不良數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碰刮傷 | 0 | 污點和點狀不良 | 0 | 脫漆 Strip | 0 |
| 噴漆異物 | 0 | BOSS短缺破裂 | 0 | 卯釘脫落 | 0 |
| 色差 | 0 | 加工痕 | 0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## 量測項目　　抽樣標準/AQL：S-1 / 2.5　　抽樣數：1

判定： ■ Pass ☐ Fail

| 項目 | 長(A) | 長(B) | 寬 | 寬 | 長 | 寬 | 螺孔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格值 | 128+/-0.5 | 385+/-0.8 | 93.3+0.65/-0.3 | 90+0.65/-0.3 | 71.6+/-0.2 | 40.1+/-0.3 | M4 | |
| 1 | 127.9 | 385.28 | 93.54 | 90.36 | 71.51 | 40.27 | OK | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

5816_黑 液烤織紋

| 黃底區塊輸入Data<br>自動計算 ΔE值 | | | 標準色值 | | L | a | b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 37.2 | 0.05 | -0.18 |
| sample | L | a | b | ▵L | ▵a | ▵b | ▵E |
| 1 | 36.60 | -0.08 | -0.13 | -0.60 | -0.13 | 0.05 | 0.62 |
| 2 | | | | -37.2 | -0.05 | 0.18 | |
| 3 | | | | -37.2 | -0.05 | 0.18 | |
| 4 | | | | -37.2 | -0.05 | 0.18 | |
| 5 | | | | -37.2 | -0.05 | 0.18 | |
| 6 | | | | -37.2 | -0.05 | 0.18 | |
| 7 | | | | -37.2 | -0.05 | 0.18 | |
| 8 | | | | -37.2 | -0.05 | 0.18 | |
| 9 | | | | -37.2 | -0.05 | 0.18 | |
| 10 | | | | -37.2 | -0.05 | 0.18 | |
| Max. | 36.60 | -0.08 | -0.13 | | | | |
| Min. | 36.60 | -0.08 | -0.13 | | | | |
| Avg. | 36.60 | -0.08 | -0.13 | | | | |

ΔE_max 0.62