# 顺昶塑胶（昆山）有限公司

## 缠绕膜物性试验报告

| 客户名称： SPK | 规 格： 12 μm × 500 mm × 500 m | 生产日期: 2011.10.19 |
|---|---|---|
| 工单号：KSF01-111000107 | 数 量： 1200 RL | 检验日期: 2011.10.19 |

| 试验项目 | | 单 位 | 规格值 | 实测值 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸 | 厚 度 | μm | 11.6~12.4 | 11.9 | WIKQ82SJ |
| | 宽 度 | mm | 497~503 | 500 | 米 尺 |
| | 卷 重 | kg/RL | 2.67~2.83 | 2.78 | 电子磅秤 |
| MD拉力强度 | | $kg/cm^2$ | 300↑ | 368 | WIKQ82S3 |
| TD 拉力强度 | | $kg/cm^2$ | 200↑ | 233 | WIKQ82S3 |
| MD 伸长率 | | % | 400↑ | 511 | WIKQ82S3 |
| TD 伸长率 | | % | 650↑ | 927 | WIKQ82S3 |
| MD 抗撕裂 | | g | 60↑ | 122 | WIKQ82S5 |
| TD 抗撕裂 | | g | 300↑ | 338 | WIKQ82S5 |
| 抗穿刺 | 破裂力 | N | 12.0↑ | 24.1 | WIKQ82SF |
| | 延伸量 | mm | 60↑ | 167 | |
| 粘 度 | | g | 20~35 | 28 | WIKQ82S7 |
| 预延伸倍率 | | % | 170↑ | 180 | WIKQ82SH |
| MD 5%伸长应力 | | $kg/cm^2$ | …… | 43 | WIKQ82S3 |
| TD 5%伸长应力 | | $kg/cm^2$ | …… | 43 | WIKQ82S3 |
| 检验环境 | 温度： 22.8℃ | 湿度： 49% | | | 温湿度计 |

☐ 手打 ☐ 预延伸 ☐ 牧草膜 ☐ 环保膜

☑ 机器打 ☐ _____ ☐ _____

综合判定 ☑ 合格 ☐ 不合格

| 备 注： | 品管主管 | 检 验 者 |
|---|---|---|
| | 10/20 | 10/19 |

FMKQ8255A

RD approved by: ADA MIAO